

















SERIE URBANITY

Porcelánico Esmaltado - Glazed Porcelain / Características Técnicas - Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA	NORMA STANDAR	VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411-G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE
 Características dimensionales Size characteristics	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,3%
 Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5%	± 1%
 Rectitud de los cantos Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
 Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%
 Planeidad Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
 Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
 Resistencia a la flexión Flexión resistance	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	57,3 N/mm ²
 Resistencia a los golpes Impact resistance	EN ISO 10545-5	-----	0.89
 Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	≤ 175mm ³	133 mm ³
 Coeficiente de dilatación térmica lineal Coefficient of lineal thermal expansion	EN ISO 10545-8	-----	α = 6,7x10
 Resistencia a los choques térmicos Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	-----	No damage Ningún daño
 Resistencia al hielo Frost resistance	EN ISO 10545-12	No damage Ningún daño	No damage Ningún daño
 Resistencia química Resistance to chemicals	EN ISO 10545-13	No damage Ningún daño	No damage Ningún daño
 Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	-----	≥4
 Cesion de plomo y cadmio Lead and cadmium discharge	EN ISO 10545-15	-----	Limite de instrumento Than instrument limit
	ASTM	≥ 0,60	≥ 0,60
 Adherencia Skid resistance	DM.236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	DIN 5130	-----	R9 PREL (NO MA10)