













SERIE LOFT

Porcelánicos Esmaltados / Glazed Porcelain- Características Técnicas / Technical Specifications

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA | | NORMA STANDARD | VALORES PREVISTOS- INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 / ISO 13005-G | VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE |
|--|--|-------------------|---|---|
|  | Water absorption Absorción de agua | ISO 10545-3 | Average individual $\leq 0,5\%$ | Conform to international standard Conforme al estándar internacional |
|  | Breaking strength Fuerza de ruptura | ISO 10545-4 | $>1300N$ | Conform to international standard Conforme al estándar internacional |
|  | Modulus of rupture Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | $\geq 35 N/mm^2$ | Conform to international standard Conforme al estándar internacional |
|  | Slip-resistance Resistencia al deslizamiento | DIN 51130 R | From R9 to R13 De R9 a R13 | Conform to international standard Conforme al estándar internacional |
|  | | ASTM C 1028 | $\geq 0,5$ | Conform to international standard Conforme al estándar internacional |
|  | Abrasion resistance Resistencia a la abrasión | ISO 10545-7 | Class PEI Clase PEI | Conform to international standard Conforme al estándar internacional |
| | Length and width Longitud y ancho | | $\pm 0,5\%$ MAX | Pass Pasa |
| | Side straightness Rectitud de los lados | | $\pm 0,5\%$ MAX | Pass Pasa |
|  | Dimensions Dimensiones | ISO 10545-2 | $\pm 0,6\%$ MAX | Pass Pasa |
| | Centre curvature Curvatura central | | $\pm 0,5\%$ MAX | Pass Pasa |
| | Edge curvature Curvatura lateral | | $\pm 0,5\%$ MAX | Pass Pasa |
|  | Thermal expansion coefficient Coeficiente de expansión térmica | ISO 10545-9 | Test method available Método de prueba disponible | Resistant Resistente |
|  | Frost resistance Resistencia al hielo | ISO 10545-12 | Required Requerido | Resistant Resistente |
|  | Resistance to household chemical and swimming pool water Resistencia a químicos caseros y agua de piscina | ISO 10545-13 | Minimum class B Mínimo clase B | Guaranteed GA Garantizado GA |
|  | Stain resistance Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | \geq Class 2 | Class 5 Clase 5 |
|  | Determination of the cracking resistance Determinación de resistencia al agrietamiento | ISO 10545-12 | Required Requerido | Resistant Resistente |