











SERIE OXO

Porcelánicos Esmaltados / Glazed Porcelain-Characterísticas Técnicas / Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA		NORMA STANDARD	VALORES PREVISTOS- INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 / ISO 13006-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE	
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	Average individual $\leq 0,5\%$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
	Breaking strength Fuerza de ruptura	ISO 10545-4	$>1300N$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
	Modulus of rupture Módulo de ruptura	ISO 10545-4	$\geq 35 N/mm^2$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
	Slip resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 R	From R9 to R13 De R9 a R13	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
		ASTM C 1028	$\geq 0,5$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
	Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Class PEI Clase PEI	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
			Length and width Longitud y ancho	$\pm 0,5\%$ MAX	Pass Pasa
			Side straightness Rectitud de los lados	$\pm 0,5\%$ MAX	Pass Pasa
	Dimensions Dimensiones	ISO 10545-2	Rectangularity Rectangularidad	$\pm 0,6\%$ MAX	Pass Pasa
			Centre curvature Curvatura central	$\pm 0,5\%$ MAX	Pass Pasa
			Edge curvature Curvatura lateral	$\pm 0,5\%$ MAX	Pass Pasa
			Thermal expansion coefficient Coeficiente de expansión térmica	ISO 10545-9	Test method available Método de prueba disponible
	Frost resistance Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente	
	Resistance to household chemical and swimming pool water Resistencia a químicos caseros y agua de piscina	ISO 10545-13	Minimum class B Mínimo clase B	Guaranteed GA Garantizado GA	
	Stain resistance Resistencia a la manchas	ISO 10545-14	\geq Class 2	Class 5 Clase 5	
	Determination of the cracking resistance Determinación de resistencia al agrietamiento	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente	